

DENVERFIX CHAPISCO

Adesivo para chapiscos e argamassas

DENVERFIX CHAPISCO é um adesivo líquido, à base de resinas sintéticas copolímero vinílico, não reemulsionável em água e compatível com cimento, cal e gesso.

DENVERFIX CHAPISCO é utilizado para áreas internas e externas como adesivo para:

- Argamassas de cimento/areia ou mistas;
- Chapisco convencional ou rolado (concreto/alvenaria/argamassa ou EPS);
- Ponte de aderência entre argamassas novas e antigas;
- Argamassa para reparos e pisos cimentados;
- Pintura de cal e tinta mineral em pó;
- Gesso, argamassa de rejuntamento e assentamento e estucagem.

VANTAGENS

- Alta aderência;
- Resistência e plasticidade;
- Ótimo rendimento;
- Fácil utilização.

PROPRIEDADES TÍPICAS

| ENSAIO | RESULTADO DENVERFIX CHAPISCO |
|---|--|
| Composição básica | Água, copolímero vinílico em dispersão aquosa e antiespumantes |
| Cor | branco |
| Massa específica (NBR 5829) – g/cm ³ | 1,01 a 1,03 |
| Viscosidade Copo Ford (NBR 5849) - s | 25 a 35 |
| pH (NBR 5805) | 7,0 a 8,0 |
| Aderência ao arrancamento* (NBR 13528) – MPa | > 0,55 |

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

Executar a diluição de DENVERFIX CHAPISCO e água na proporção indicada e misturar com os materiais sólidos conforme a proporção recomendada na tabela abaixo, adicionando o líquido ao pó, até adquirir a consistência necessária para a aplicação.

OBS: Homogeneizar o DENVERFIX CHAPISCO após abrir a embalagem.

APLICAÇÃO COMO PINTURA DE PONTE DE ADERÊNCIA: Aplicar sobre a argamassa antiga uma demão do produto DENVERFIX CHAPISCO puro, com auxílio de um rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, e imediatamente realizar lançamento da nova argamassa sobre o produto ainda úmido.



EMBALAGENS

Pote com 1 litro
Galão com 3,6 litros
Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO

| L/m ² /cm | |
|-------------------------------|--------------|
| Chapisco composto adesivo | 0,25 a 0,45* |
| Pisos | 0,75 |
| Revestimentos | 0,60 |
| Colagem de cerâmica e azulejo | 0,60 |
| L/m ² | |
| Pintura de ponte de aderência | 0,15 a 0,20* |

* Variável em função do tipo de superfície.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas, e em temperatura ambiente.

LIMPEZA





A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água antes da secagem das misturas. Após a secagem, a remoção só é possível de forma mecânica.

TABELA DE PROPORÇÃO E TRAÇO EM VOLUME

| USO | Cimento | Areia | Pedrisco | Proporção Água: DENVERFIX CHAPISCO | APLICAÇÃO |
|---------------------------------------|---------|-------|----------|---|-------------------------------------|
| Chapisco e Composto Adesivo | 1 | 2 | - | 1:1 | Sobre concreto ou superfícies lisas |
| | | | | 2:1 | Sobre blocos, argamassa ou EPS. |
| Pisos | 1 | 1 | 2 | 1:1 | Adicionar ao traço |
| Revestimento de nivelamento e reparos | 1 | 3 | - | 1:1 | Adicionar ao traço |

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

| DENVERFIX CHAPISCO | h (cm) | d (cm) | PESO BRUTO (kg) | EMPILHAMENTO (Unidades) | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ONU |
|---|--------|--------|-----------------|-------------------------|----------------------|------|
|  Pote | 13,2 | 12,2 | 1,90 | 4 | 3506.91.20 | N.A* |
|  Galão | 19,0 | 18,0 | 3,90 | 4 | | |
|  Balde | 34,0 | 30,3 | 19,18 | 4 | | |
|  Tambor | 88,0 | 58,0 | 220,0 | 1 | | |

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.soprema.com.br

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Imper** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.